

## Leidingen (slangen) polyamide (PA) 12, harde uitvoering, shore 74 D conform DIN 73378

Deze hebben optimale mechanische eigenschappen en een goede chemische weerstand (zie tabel in bijlage) en worden in alle industrietakken incl. voeding met alle koppelingen gebruikt. Temperaturen -40°C tot 80°C, kortstondig 100°C, drukken: zie tabel.

Rollengtes: 25 m tot Ø 12

50 m

100 m



Standaardkleuren: blauw, geel, groen, natuur, rood en zwart. Andere kleuren op aanvraag.

buiten Ø mm	wanddikte in mm	binnen Ø mm	toelaatbare afwijking		gewicht g/m PA 11/12	max bedrijfsdruk in bar bij 20°C	buigradius in mm
			buiten Ø mm	binnen Ø mm			
4.0	1.00	2.00	±0.100	±0.200	9.50	87.00	20.00
5.0	1.00	3.00	±0.100	±0.200	12.70	65.00	25.00
6.0	1.00	4.00	±0.100	±0.200	15.90	52.00	30.00
6.0	1.50	3.00	±0.100	±0.200	21.40	86.00	30.00
8.0	1.00	6.00	±0.100	±0.200	22.20	37.00	40.00
8.0	1.25	5.50	±0.100	±0.200	26.80	47.00	40.00
8.0	1.50	5.00	±0.100	±0.200	30.90	60.00	40.00
10.0	1.00	8.00	±0.150	±0.200	28.50	29.00	60.00
10.0	1.25	7.50	±0.150	±0.200	34.70	37.00	50.00
10.0	1.50	7.00	±0.150	±0.300	40.40	46.00	50.00
10.0	2.00	6.00	±0.150	±0.300	50.70	65.00	50.00
12.0	1.00	10.00	±0.150	±0.300	34.90	24.00	85.00
12.0	1.50	9.00	±0.150	±0.300	49.90	37.00	60.00
12.0	2.00	8.00	±0.150	±0.300	63.40	52.00	60.00
15.0	1.50	12.00	±0.150	±0.300	64.20	29.00	90.00
16.0	2.00	12.00	±0.150	±0.300	88.80	37.00	90.00
18.0	2.00	14.00	±0.150	±0.300	101.50	33.00	120.00

barstdruk = bedrijfsdruk x 3