

## Leidingen (slangen) polyamide (PA) 6, kogelhardheid 130/N-mm<sup>2</sup> conform DIN 73378

Deze hebben optimale mechanische eigenschappen en een goede chemische weerstand (zie tabel in bijlage) en worden in alle industrietakken incl. voeding met alle koppelingen gebruikt. Temperaturen -40°C tot 80°C, kortstondig 100°C, drukken: zie tabel.



Standaardkleuren: natuur en zwart. Andere kleuren op aanvraag.

Rollengtes: 25 m tot Ø 12

50 m

100 m

buiten Ø mm	wanddikte in mm	binnen Ø mm	toelaatbare afwijking		gewicht g/m PA 11/12	max bedrijfsdruk in bar bij 20°C	buigradius in mm
			buiten ø mm	binnen ø mm			
4.0	0.65	2.7	Ø 0.1	Ø 0.2	7.8	50	20
4.0	1.0	2.0	Ø 0.1	Ø 0.2	10.7	87	20
5.0*	1.0	3.0	Ø 0.1	Ø 0.2	14.3	65	25
6.0	1.0	4.0	Ø 0.1	Ø 0.2	17.9	52	30
6.0*	1.5	3.0	Ø 0.1	Ø 0.2	24.2	87	30
8.0	1.0	6.0	Ø 0.1	Ø 0.2	25.1	37	40
8.0*	1.5	5.0	Ø 0.1	Ø 0.2	34.9	60	40
10.0	1.0	8.0	Ø 0.15	Ø 0.2	32.2	29	60
12.0*	1.5	9.0	Ø 0.15	Ø 0.3	56.4	37	60
15.0*	1.5	12.0	Ø 0.15	Ø 0.3	72.5	29	90

\* Niet uit stock leverbaar

barstdruk = bedrijfsdruk x 3